

Guía para colocar laca catalizada recoll italiana



ACQUALUX SPECIAL 2K

BARNIZ BICOMPONENTE

SUPER MATE - MATE - SEMIBRILLANTE - BRILLANTE

Barniz bicomponente al agua con alta resistencia al tránsito. Respeta el color natural, y es fácilmente aplicable (con rodillo o brocha).

Uso: puede aplicarse directamente sobre madera o microcemento bien preparada; solo dos capas permiten obtener acabados homogéneos con efecto sedoso. Muy bajas emisiones de COV.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar muy lisa, rellena y lijada, libre de partes descascaradas como aceites, ceras y siliconas.

La superficie debe estar seca, con una humedad entre el 8% y el 12%. Temperatura ambiental entre 15 y 25°C y humedad relativa no superior al 75%.

Después del lijado, limpiar toda la superficie con aspiradora y luego con un paño antiestático.

APLICACIÓN

Asegurarse de que el producto esté a temperatura ambiente y agitar bien antes de usar.

Añadir lentamente el endurecedor (componente B) al componente A mientras se mezcla cuidadosamente. (son 100 ml de componente B cada 1 litro de componente A)

Esperar unos 10-15 minutos tras la mezcla antes de usar.
Se recomienda filtrar el producto antes de usarlo.

Aplicar de manera uniforme con rodillo o brocha.
Tras unas 12 horas en condiciones estándar, se puede aplicar una segunda capa, después de lijar con lija de grano 220.

Tras lijar, limpiar toda la superficie con aspiradora y luego con paño antiestático.

Si es necesario, aplicar una tercera capa dependiendo del tipo de madera.

Asegurarse de que la humedad de la madera esté entre 8 y 12%, la temperatura ambiente entre 15 y 25°C, y la humedad relativa no supere el 75%.

Usar siempre equipo de protección personal adecuado. Consultar siempre la hoja de datos de seguridad del producto (mirar envase del producto para seguridad)

IMPORTANTE: El microcemento debe estar bien seco antes de colocar la laca porque si no puede seguir secando y opacar la laca, se recomienda dar primero una mano al 50% de la hidrolaca lajamax incluida previamente antes de dar la laca catalizada.

Todas las lacas catalizadas deben darse en capas muy finas porque sino puede generar cristalización.

DATOS TÉCNICOS (en condiciones estándar):

Aspecto: Líquido lechoso

Viscosidad (@20°C; FORD #4): 16 – 22

Contenido seco (%): 25 – 30

Relación de catalización (A:B): 10:1

Vida útil de la mezcla (horas): 2

Cobertura aproximada (g/m²): aprox. 100

Secado al polvo (minutos): 40 – 50

Temperatura de aplicación (°C): +15 - +25

Transitable tras (horas): 24

Días necesarios para colocación: 7

Aplicación/herramientas: Rodillo, brocha

Limpieza de herramientas: Agua (si el producto está fresco)

Conservación (meses): 6 (entre +5°C y +25°C)

Información sobre eliminación: Eliminar según normativa local y nacional

Presentación: Unidad de 11 l (5 l componente A + 0,5 l componente B)

Limitaciones de uso: No aplicar en zonas húmedas

Evitar absolutamente temperaturas bajo cero

Evitar corrientes de aire

Producto al agua

Usar siempre EPI adecuado

Aplicar a 20°C

Cel&Whatsapp: 091 403 451

Web: microcementouruguay.com

Lunes a Viernes de 9 a 17 hs